

Aggiornamento Ottobre 2013

WAPEX DECOR FILLER

Rasante cementizio premiscelato per applicazione su pavimenti e pareti in cemento o piastrellati

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	Rasante in polvere monocomponente a base di cemento, inerti silicei selezionati ed additivi speciali.
Peso specifico :	1,55 kg/dm ³
Aspetto:	polvere fine di colore bianco
Stoccaggio:	In confezioni ben chiuse. Se conservato in confezioni originali è stabile per almeno 8 mesi in ambiente asciutto e ben riparato
Altre proprietà:	<ul style="list-style-type: none">- ottima adesione su fondi lisci- resistente alla flessione- adatto a uniformare e livellare superfici in calcestruzzo e fondi in genere, prima di procedere con la posa di effetti decorativi- particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorate con sistemi a base acqua

Tempo di lavorabilità	>2 ore
Tempo di lavorabilità	>2 ore
Resistenza a flessione a 28gg.	3.5 N/mm ²
Resistenza a compressione a 28gg.	32 N/mm ²
Transitabile dopo	24 ore

Modo d'impiego

Applicazione:	Applicazione con spatola in acciaio
Temperatura di applicazione:	da 5°C a 35 °C
Diluizione:	Miscelare un sacco da 20 con 5L di Wapex Decor L Primer e 5L di acqua
Resa teorica:	1 l/m ² per mm di spessore (corrispondente a circa 1,5 kg/m ² per mm di spessore). La resa può variare in base ai supporti ed al sistema di applicazione adottato
Spessore applicabile per mano:	da 1 a 3mm. Si raccomanda di non applicare il prodotto per uno spessore superiore a 3 mm per strato

Metodo di miscelazione

Miscelazione: Pot Life:	Agitatore meccanico a basso numero di giri 40 – 60 min. Il tempo può variare in funzione della temperatura e dell'umidità relativa durante la fase applicativa; il tempo si riduce all'aumentare della temperatura stessa
Pulizia attrezzi:	Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; se indurito, si rimuove solo meccanicamente

Sistemi di applicazione

- Totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei. In presenza di olio e grasso va prevista la pallinatura
- È necessario applicare tra uno strato e l'altro di Wapex Decor Filler, una mano (con rullo a pelo corto) di Wapex Decor L Primer non diluito, per favorire l'ancoraggio alla superficie e facilitare l'applicazione dello strato successivo; l'applicazione dovrà essere effettuata con la tecnica del **"fresco su fresco"**

SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE O SU MASSETTI CEMENTIZI

- Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto
- Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer, a rullo
- Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate); carteggiare e applicare Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra. L'applicazione dovrà essere effettuata "fresco su fresco".

Oppure:

- Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate) colorato con 5 litri di Alphatex IQ per ogni confezione da 20 l.; carteggiare e applicare Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra. L'applicazione dovrà essere effettuata "fresco su fresco".

Finitura:

- Applicare una delle finiture trasparenti epossidiche (Wapex Decor BL Mat, Wapex Decor BL Gloss)

SU PARETI PIASTRELLATE O IN CEMENTO

- Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto
- Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer, a rullo
- Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate); carteggiare e applicare Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra. L'applicazione dovrà essere effettuata "fresco su fresco".

Oppure:

- Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate) colorato con 5 litri di Alphatex IQ per ogni confezione da 20 l.; carteggiare e applicare Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra. L'applicazione dovrà essere effettuata "fresco su fresco".

Finitura:

- Applicare una delle finiture trasparenti epossidiche (Wapex Decor BL Mat, Wapex Decor BL Gloss)

Attenzione: Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a Wapex Decor Filler. Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento. Non utilizzare sacchi aperti o danneggiati

N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro controllo.

Misure di sicurezza

Wapex Decor Filler contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Rasante cementizio premiscelato per applicazione su pavimenti e pareti in cemento o piastrellati. (Tipo WAPEX DECOR FILLER)

Rasante in polvere monocomponente a base di cemento, inerti silicei selezionati ed additivi speciali. Resiste alla flessione e garantisce ottima adesione su fondi lisci.

Peso specifico :	1,55 kg/dm ³
Aspetto:	polvere fine di colore bianco
Pot Life:	40 – 60 min.